

Carbon Free



软管内径		软管外径		工作压力			吸入压力	最小弯曲半径		包装规格	
mm	inch	mm	inch	Kg/cm²	MPa	psi	in. Hg	mm	inch	Min.(Lgth)	Max.(Lgth)
12.7	1/2	21.6	0.85	17.0	1.70	250	25.0	101.6	4.0	**	**
19.8	3/4	31.0	1.22	17.0	1.70	250	25.0	127.0	5.0	2.0	35.0
26.2	1	37.5	1.48	17.0	1.70	250	25.0	152.4	6.0	2.0	35.0
32.4	1 1/4	45.2	1.78	17.0	1.70	250	25.0	190.5	7.0	2.0	35.0
39.2	1 1/2	53.6	2.11	17.0	1.70	250	20.0	203.2	8.0	2.0	35.0
51.8	2	66.0	2.60	14.0	1.40	200	10.0	304.0	12.0	2.0	35.0
63.5	2 1/2	81.0	3.18	14.0	1.40	200	10.0	508.0	20.0	2.0	35.0
76.2	3	93.5	3.68	14.0	1.40	200	5.0	635.0	25.0	2.0	35.0

推荐用途: 电解炼钢行业特种锅炉冷媒应用及其他要求不导电的行业应用。特殊设计的不含碳内胶及外胶层可以满足低漏电应用（6千伏直流电下小于20微安）。

温度: -40°F 至 +212°F (-40°C 至 +100°C) 连续使用。

内胶层: 改性合成橡胶，灰色。

增强层: 高强度合成纱线。

外胶层: 特殊化合丁腈橡胶，绿色。